

ARTIKEL: TEMPOFIX-MULTI-COAT
ART.-NR.: JM1017-X-001
SYSTEM: Lösemittelhaltiger 1K Schichtlack



PRODUKTBESCHREIBUNG

TEMPOFIX-MULTI-COAT JM1017 ist ein transparenter, lösemittelhaltiger 1K Schichtlack und zeichnet sich aus durch:

- sehr hohe Füllkraft
- schnelle Trocknung
- sehr gute Schleifbarkeit
- sehr leichte Verarbeitung
- Eignung zur Grundierung und Decklackierung

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern geeignet)
- feinfurnierten Trägerplatten


Das Produkt findet Anwendung in der Beschichtung von:

- Möbeloberflächen

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: transparent
- Glanzgrad: JM1017-5-001 seidenglänzend
JM1017-4-001 seidenmatt
- Auslaufzeit: 28-32 s DIN 53211/ 4 mm
- Dichte: ca. 0,926 g/cm³


VERARBEITUNG

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Auftragsmenge pro Schicht (g/m ²) | 120-130 | |
| Anzahl an Schichten | 1-2 | |
| Düsengröße (mm) | 1,5-1,8 | 0,28-0,33 |
| Spritzdruck (bar) | 2,5-3,0 | 100-120 |
| Zerstäuberdruck (bar) | | 1,0-2,0 |

TROCKNUNG

| | |
|--|--------|
| Staubtrocken | 15 min |
| Schleifbar | 1 h |
| Überlackierbar | 1-2 h |
| Stapelbar | 6 h |
| Durchgetrocknet | 24 h |
| Ausgehärtet | |
| (bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge) | |

HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE

| | | |
|---|------------|--|
|  | Härter | |
|  | Topfzeit | |
|  | Verdünnung | Bei Bedarf: JT1415-0-001 |
| | Verzögerer | Bei Bedarf: JT1019-0-001 max. Zugabe: 5 % |

Artikel-Nr.: JM1017-X-001

LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Lagerfähigkeit:

JM1017-X-001: 12 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

REINIGUNG



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- **NITRO-THINNER JT1415-0-001** oder
- **UNI-CLEAN JT1803-0-001** reinigen.

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10% sind unbedingt zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch Antrocknung entstandene Haut durch sieben entfernen.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich, auch während der Verarbeitung und Trocknung.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch Antrocknung entstandene Haut durch sieben entfernen.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich,
- auch während der Verarbeitung und Trocknung.
- JM1017-X-001 ist nicht geeignet für gebleichte Hölzer.

NORMEN UND PRÜFUNGEN

- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- DIN 53160 Speichel und Schweißechtheit
- Formaldehydfrei

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Jul-25]

PLANTAG Coatings GmbH

Ohmstraße 8
32758 Detmold
DEUTSCHLAND

Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH